

TEKNİK BİLGİ FORMU

PEAK 4+1 AKRİLİK ASTAR

Ürün Tanımı : Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli bir dolgu astarıdır. Oto tamir sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Hızlı kurur ve dolgu gücü yüksektir. Kolay zımparalanır. Akrilik sertleştiriciler ile karıştırılarak kullanılır. Yaş üzeri yağ da uygulanabilir. Çıplak sac, galvaniz kaplama ve polyester macunlu ve eski boyalı yüzeyler üzerine izolasyon sağlamak amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

Uygulama Detayları	Açıklama
Uygulama Yüzey Hazırlığı	Eski boyalı yüzeyler; yağ giderme işleminden sonra P220-320 kum kuru zımpara ile, P400 sulu zımpara ile Polyester macunlu yüzeyler; P180-220 kuru zımpara ile Sac yüzeyler yağ alma işleminden sonra P120-220 kuru zımpara ile
Karışım oranı (hacimce)	4 kısım Akrilik 4+1 Astar 1 kısım Akrilik sertleştirici 1 kısım Akrilik tiner
Film Kalınlığı	Kat başına 50-55 mikron kuru film
Kaplama Alanı	55 mikron kalınlık 7,5 m ² / lt (inceltilmemiş) Kapanacak yüzeyin özelliklerine göre miktar değişebilir.
Uygulama ekipmanı	1.6 -2.00 mm nozül havalı tabanca ile Uygulama basıncı: 2-4 bar 2-3 tek kat uygulanır. Katlar arası 5-10 dakika beklenir.
Ekipman Temizliği	Selülozik ya da akrilik tiner ile temizlenmelidir.
Kuruma Süresi	20°C'de 2-3 saat ; 20°C'de 30 dakika

Güvenlik ve Depolama bilgileri : Yanıcıdır. Etiket üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. x

Depolama süresi : Orijinal ambalajı açılmadan 20°C 'de bir yıl depolanabilir.

İMAJ OTOMOTİV NAK. BOYA YAPI MLZ. İNŞ. EML. AL. SAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Derbent Mahallesi Ata Cad. Taş Sokak No:1 Sarıyer - İSTANBUL

Tel: +90 212 285 90 84 Fax : +90 212 276 06 44 www.mxs.com.tr e-mail: info@mxs.com.tr