

TEKNİK BİLGİ FORMU

PEAK 1K ASTAR

Ürün Tanımı : Özellikle oto tamir sektörü için geliştirilmiştir. Tabanca ile uygulanan tek bileşenli bir dolgu astarıdır. Formülündeki yapısı sayesinde macun ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir. Koruyucu özelliğine sahiptir. Dolgu gücü yüksektir. Çabuk kurur ve kolay zımparalanır. Modifiye alkid ve nitroselüloz reçineleri içerir.

Özellikleri :

Uygulama Detayları	Açıklama
Uygulama Yüzeyi	Eski boyalı, astarlı ve macunlu yüzeyler ile galvaniz, alüminyum yüzeyler
Uygulama	1.6 – 1.8 mm Nozıl Havalı Sprey Boya Tabancası ile 2-3 tek kat uygulanır. Katlar arası 5 dakika beklenir. Film kalınlığı :50-55 mikron (kuru film) Kaplama Alanı : 50 mikron kalınlık için :7- 8 m ² /lt (inceltilmemiş) Gerçek örtme parça büyüklüğü, yüzeyin düzgünlüğü, uygulama yöntemi ve koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Uygulama basıncı: 3-4 bar
İnceltme Oranı	Selülozik Tiner ile % 1:1 oranında
Yüzey Hazırlığı	Eski boyalı yüzeylerde yağ giderme işleminden sonra 220-320 kum zımpara ile kuru zımpara ya da 600-800 kum sulu zımpara ile yapılır.
Kuruma Süresi	20 °C'de; 20-30 dakika içinde zımparaya hazır hale gelir. Süreler ortam nemi ve sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir.
Ambalaj Viskozitesi	110 sn (DIN 6/ 20 °C)
Renk	Gri

Güvenlik ve Depolama bilgileri : Yanıcıdır. Etiket üzerindeki uyarılara dikkat ediniz.

Depolama süresi : Orijinal ambalajı açılmadan 20°C 'de 12 ay depolanabilir.

İMAJ OTOMOTİV NAK. BOYA YAPI MLZ. İNŞ. EML. AL. SAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Derbent Mahallesi Ata Cad. Taş Sokak No:1 Sarıyer - İSTANBUL

Tel: +90 212 285 90 84 Fax : +90 212 276 06 44 www.mxs.com.tr e-mail: info@mxs.com.tr